



SA-2808AB

导电接着剂

外观：	银灰色液体
银含量：	A：80% ±1% B：83% ±1%
重量混合比：A：B	1：1
混合后黏度：Brookfield, 10rpm	35,000 ~ 45,000 cps
混合后密度：	3.1 ~ 3.5 g/cc
可操作时间：	<2 小时
硬化时间：	25°C x >24 小时 60°C x 3 小时 80°C x 1 小时 150°C x 10 分钟
建议作业温度：	25 ~ 250°C
拉张强度：	1,200 psi ±5%
体积电阻：@150°Cx10 分钟	≅ 4 x 10 ⁻⁴ ohm-cm
保存期限：@<25°C, 未开封	6 个月(冷藏为佳)



傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976

JA1912-189S