



A-225

湿气硬化型接着剂(STPU)

特 点

- A-225 为单剂常温快速硬化接着剂，适用于-20°C ~ +100°C 之温度范围，具柔韧性佳、耐候性及耐久性良好之特性，对于大多数的材料无腐蚀性，且符合绿色环保要求。
- 对于各类塑料、玻璃、金属等材质具有良好的接着强度，可广泛用于各种电子元器件和电气设备之灌封及接着。

物 性

| 颜 色： | 白 色 | 黑 色 [*] |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 黏 度：@25°C、S14,10 rpm、cps | - | 45,000~140,000 |
| @25°C、S14,3 rpm、cps | 75,000~172,000 | - |
| 比 重：@25°C | 1.24~1.26 | 1.24~1.26 |
| 硬 度：Shore A | 45~55 | 45~55 |
| 表 干 时 间 [◎] ：@25°C、分钟 | 5~10 | 3~5 |
| 初 步 硬 化 [◎] ：@25°C、分钟 | 10~20 | 10~15 |
| 完 全 硬 化 [◎] ：@25°C、天 | 7 | 7 |
| 保 存 期 限：@25°C、未开封 | 6 个月 | 6 个月 |

黏 着 性 能 (單位：kgf/cm²)

| | | |
|---------------------|----|----|
| ABS 对 ABS 接 着： | 14 | 20 |
| PET 对 PET 接 着： | 38 | 30 |
| 铜 对 铜 接 着：Copper | 34 | 36 |
| 铝 对 铝 接 着：Aluminum | 44 | 38 |
| 玻 璃 互 相 接 着：Glass | 18 | 38 |
| 压 克 力 互 相 接 着：PMMA | 22 | 21 |
| 不 锈 钢 互 相 接 着：SUS | 33 | 35 |
| 聚 碳 酸 酯 互 相 接 着：PC | 12 | 25 |
| 聚 氯 乙 烯 互 相 接 着：PVC | 38 | 32 |

◎ 硬化时间会因环境温度、湿度和胶层厚度而不同。

※ 黑色具摇变性。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
 台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
 东莞：86-769-88188707 苏州：86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司
 www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
 TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976