



A-240

湿气硬化型接着剂(STPU)

特 点

- 耐温：-20°C ~ +100°C。
- 单剂常温快速硬化接着剂，操作方便。
- 对于各类塑料、玻璃、金属等材质具有良好的接着强度。
- 具有良好的柔韧性、稳定性，且不会挥发低分子量的硅氧烷化合物，符合绿色环保要求。

物 性

颜 色：	<u>半 透 明</u>	<u>黑 色</u>	<u>白 色</u> *
黏 度：@25°C、S14,2 rpm、cps	-	-	24,000~61,000
@25°C、S14,10 rpm、cps	25,000~76,000	25,000~75,000	-
@25°C、S14,20 rpm、cps	-	-	15,000~47,000
比 重：@25°C	1.07~1.09	1.05~1.07	1.15~1.17
硬 度：Shore A	40~50	45~55	40~50
表干时间 [◎] ：@25°C、分钟	10~15	5~10	5~10
初步硬化 [◎] ：@25°C、分钟	20~30	15~20	15~25
完全硬化 [◎] ：@25°C、天	7	7	7
保存期限：@25°C、未开封	6个月	6个月	6个月

黏 着 性 能

(單位：kgf/cm²)

ABS对 ABS 接 着：	7	8
PET对 PET 接 着：	30	18
铜 对 铜 接 着：Copper	39	47
铝 对 铝 接 着：Aluminum	26	33
玻 璃 互 相 接 着：Glass	7	26
压 克 力 互 相 接 着：PMMA	19	22
不 锈 钢 互 相 接 着：SUS	30	27
聚 碳 酸 酯 互 相 接 着：PC	13	12
聚 氯 乙 烯 互 相 接 着：PVC	30	36

◎ 硬化时间会因环境温度、湿度和胶层厚度而不同。

※ 白色具摇变性。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw

台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848

东莞：86-769-88188707 苏州：86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司

www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn

TEL: 021-58356975 · FAX: 021-58356976