



JD-144 氟素防潮胶

特 点

- 常温秒干防潮胶(表干 20 秒、完全干燥 30 分)。
- 高透明度，可直接涂于 LED 产品。
- 氟碳树脂可发挥良好防油及防泼水特性。
- 各种基材上均能展现良好的密着性。
- 符合 RoHS 规范，且不含 PFOA、PFOS 及其延伸项目。
- 氟溶剂属于低 VOC 范畴，不列入 VOCs 管制范围之中。

基本物性

外观：	无色透明液体
树脂浓度：干燥称重法	2.0% ± 0.1%
密度：@25°C	1.4 ~ 1.5 g/cm ³
铅笔硬度：JIS K5600	<6B
表干时间：@25°C	20秒
硬化时间：@25°C	30分
耐燃性：UL94	VTM-0 (内部实验可符合)
耐温范围：	-60°C ~ +150°C
拉伸强度：JIS K7127	10 Mpa
延伸率：JIS K7127	277%
杨氏系数：JIS K7127	170 Mpa
介电常数：1MHz	1.80
表面电阻：JIS C2151	1.1 x 10 ¹⁶ ohm
体积电阻：JIS C2151	3.2 x 10 ¹⁵ ohm · cm
保存期限：@25°C, 未开封	1年

注意事项

- 开封后请尽快使用完毕，若无法一次性使用完毕，务必确认盖紧瓶盖，并置于干燥阴凉处保存。



傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976

JV2410-554S