



UP-5440

透明不黄变树脂

产品特点

产品表面光亮，材质柔软、防水、防油，适合披覆于各种金属、玻璃或塑料等材质之平面或曲面，提供保护、耐磨与增加耐冲击性。硬化后树脂耐UV紫外线，在户外曝晒也不易黄变。

物性

比重	: @25°C	A 剂(树脂): 1.004	B 剂(硬化剂): 1.07
粘度	: @25°C	A 剂: 330cps	B 剂: 3,000cps
混合比	: (重量比)	A 剂: B 剂 = 1: 1	
硬度	: Shore A	50 - 60	
可操作时间	: @25°C	20 - 30 分	
硬化条件	: @25°C	24 - 48 小时	
	@60°C	3 - 4 小时	

作业注意事项

1. 混合之容器与器具以金属、玻璃或塑料材质为宜，不建议用木棒或纸杯，以防止水气混入树脂，产生变化或气泡。
2. 为了有较好的成品外观，均匀搅拌后请先抽真空或脱泡处理，之后再灌胶。
3. 避免在操作的过程中与湿气反应，建议尽量缩短操作时间。
操作环境如果湿度太高，建议辅以空调除湿或除湿机降低湿气。

储存条件

6 个月 (25°C、未开封)

※树脂易对湿气、水份产生反应，开封后之 AB 剂须尽速用完；或是在罐内喷入氮气再密封，以延长保存期限。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
东莞: 86-769-88188707 苏州: 86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976