

UL FILE NO: E75225、E314793、E87039

颜 色 :	透明黄
粘 度 : @25°C, ISO 3219	45 - 100 cps
固 成 份 : ISO 3251	34 - 36%
闪 火 点 :	22°C
指 干 时 间 : @25°C, IEC 60464, 玻璃板	<15 分
表面硬化时间 :	25°C × 2 小时 或 25°C × 1 小时+110°C × 25-35 分
稀 释 剂 :	T-6600
绝 缘 强 度 : IEC 60464	
刚硬化后	4,100 volt/mil (161 kV/mm)
浸水 24 小时后	3,000 volt/mil (118 kV/mm)
保 存 期 限 : @25°C	一年 (未开封)
耐 温 :	180°C
耐 化 学 性 :	佳
防 水 性 :	佳
用 途 :	定子、线圈、变压器
包 装 :	5 GAL、55 GAL

☆ 使用此凡立水之客户均可申请 UL 安规绝缘系统 **Class B、F、H** 级之工厂 **OBJY2** 认证。

☆ 硬化时间长短会因零件大小、树脂膜厚及烤箱效率而有所差异。

☆ 此型号适用于小型变压器或线圈应用，如需深层/真空含浸作业者，另有其他型号可供选择，欢迎洽询。